

TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA

HMK®S33 - SILIKONOWY ŚRODEK IMPREGNUJĄCY -

Opis:

HMK®S33 jest gotowym do użytku środkiem impregnującym na bazie silikonu zawierającym > 5 % składnika czynnego. Chroni przed wilgocią, wykwitami, porastaniem przez algi i mech. **HMK®S33** nadaje się do nasiąkliwych elewacji, murów i powierzchni podłogowych z kamienia naturalnego, piaskowca, betonów, cegły, łupka, klinkieru i in. Tylko nieznacznie wpływa na parowanie dyfuzyjne kamienia.

Właściwości:

HMK®S33 zabezpiecza przed wodą i brudem. Nie wpływa lub wpływa tylko w niewielkim stopniu na oddychanie kamienia i przepuszczanie pary wodnej. Niebezpieczeństwo zabrudzenia powierzchni zmniejsza się znacząco. Kolor kamienia nie zmienia się lub zmienia się tylko nieznacznie. **HMK®S33** wchodzi głęboko w podłoże i działa wodoodporne natychmiast po odparowaniu rozpuszczalnika.

Obszary zastosowań:

HMK®S33 nadaje się do wszystkich nasiąkliwych kamieni naturalnych i sztucznych, jak: szlifowanego lub piaskowanego marmuru, piaskowca, trawertynu, płyt Solnhofenera, wyrobów betoniarских, szlifowanego, palonego lub piaskowanego granitu, cegły, łupka, klinkieru, terakoty itp.

Podłoże:

Podłoże powinno być suche (ok. 4-6 % wilgotności), czyste i nasiąkliwe. Ewentualne, występujące pęknięcia należy poprawić. Cienkie pęknięcia (włoskowate) zostaną przykryte. W razie konieczności czyszczenia przed impregnacją, należy je przeprowadzić za pomocą odpowiednio dobranego środka **HMK®**. Im więcej środka **HMK®S33** wsiąknie w kamień tym lepiej jest on zabezpieczony przed wodą i brudem. Występujące ewentualnie ogrzewanie podłogowe należy przed zabiegiem wyłączyć.

Stosowanie:

HMK®S33 nanosić obficie i równomiernie miękkim pędzlem, natryskowo lub rolką z gąbki. Na mocno wchłaniających powierzchniach nanoszenie powtórzyć. Z powierzchni słabo nasiąkliwych (polerowany marmur lub granit) pozostający środek wytrzeć do sucha szmatką. Temperatura podczas pracy powinna wynosić między +12° C a +25° C.

Wydajność:

W zależności od nasiąkliwości podłoża ok. 3- 10 m²/ litr.

Przechowywanie:

W chłodnym i zamkniętym miejscu, w sposób niedostępny dla dzieci.

BHP:

Przy nanoszeniu w pomieszczeniach musi się zadbać o dobre przewietrzanie lub należy używać ochrony dróg oddechowych typu A. Przed pracą z **HMK®S33** usunąć wszelkie środki spożywcze (możliwe przyjęcie zapachu rozpuszczalnika). Pozostający materiał silikonowy nie stwarza żadnych zagrożeń dla zdrowia.